

KC-Trockenperlen®, IDL Drying Beads

Trockenperlen aus Alumosilicatgel mit Indikator orange/farblös

- Gleichmäßige Perlform (Perlendurchmesser über 80% 3 bis 5 mm)
- gute mechanische Festigkeit (geringer Abrieb)
- besonders hohe Adsorptionsfähigkeit (spez. Oberfläche ca. 700 m²)
- lange Lebensdauer und gute Regenerierfähigkeit
(Regeneration bei +100°C, max. bei +180°C)

Die Perlform der einzelnen Teilchen gewährleistet zusammen mit der gleichmäßigen Korngrößenverteilung, bei hohem Schüttgewicht einen geringen Gaswiderstand sowie störungsfreien Gasdurchgang ohne Kanal- bzw. Nesterbildung.

Artikel	Best.-Nr.
Trockenperlen, 1 l	35 78 01100
Trockenperlen, 2 l	35 78 02100
Trockenperlen, 5 l	35 78 05100
Trockenperlen, 10 l	35 78 10100



WW7R3027

